

产品技术说明书

TDS 编号: XG0025003

XG-3003 聚氨酯丙烯酸酯

一、概述

XG-3003 是一款专有的非黄变脂肪族聚氨酯丙烯酸酯，专为 UV 固化体系开发；该产品特别适用于对温度适用范围较宽的应用领域，如皮革油墨或皮革处理剂，可解决材料低温脆性开裂，高温返粘的问题。

二、产品特点

1. 优异的耐磨性和韧性。
2. 温度适用范围宽，高低温表现稳定。
3. 固化收缩率低。
4. 高光泽度。

三、技术规格

项目	技术标准
外观/（视觉检测）	无色至微黄清澈透明液体
异氰酸酯（NCO）含量/%	≤0.1
色度/（加德纳色度）	≤1
粘度 /（mpa.s, 60℃）	4500~7500

三、其他数据

以下是 XG-3003 的典型特征，而不应视为产品技术规格

项目	典型数据
重量/（lbs/gallon, 25℃）	约 9.4
相对密度 /（g/cm ³ , 25℃）	1.07~1.10
分子量/（g/mol）	约 1500

四、包装与储存

包装规格	200L 铁桶，亦可商定选用其他包装规格。
储存	请置于避光、阴凉干燥处，保持包装完整，密封性良好。若处于低温或冷冻条件下，本产品可能会凝固和结晶，应将其加热至 50℃，

直至成为均匀的产品。本产品自生产日期起保质期为 12 个月，超过 12 个月后建议在使用前进行性能评估。

五、安全性

本产品为非危险品，可按一般货物运输。

免责声明

如需更多资料，请联系旭固新材

电话号码： +86 0751-6978199

应急电话： +86 0751-6978197

传真号码： +86 0751-6978177

邮件地址： 214332885@qq.com

任何人不得推定其在本文件下有使用也乐化学和其他人所拥有的专利的自由。由于使用条件和适用法规可能因地因时而异，顾客有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合其使用，并确保自己的工作场地和处理产品的方式符合可适用的法律和其它政府法规。对本文件中的信息不承担任何义务或责任；也未提供任何保证。请您在使用旭固新材产品之前阅览技术说明书（TDS）及安全技术说明书（MSDS）等文件。